PURIFICATION FILTER FOR COLLECTING FINE PARTICLE

Patent Number:

JP61149222

Publication date:

1986-07-07

Inventor(s):

SUZAKI TORU

Applicant(s):

TOYOTA MOTOR CORP

Requested Patent:

☐ JP61149222

Application Number: JP19840271575 19841221

Priority Number(s):

IPC Classification:

B01D39/20; B01J23/58

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To effectively regenerate a filter by enhancing the combustion rate of a particulate at low temp., by supporting a catalyst consisting of palladium or rhodium and alkali metal oxide by a ceramic filter substrate.

CONSTITUTION:A filter substrate is formed by using ceramics such as cordierite, mullite or spinel. 27-35/cm<2> of exhaust gas passages are pref. formed and a support layer of almina is pref. formed to the surface of said substrate. A catalyst based on palladium or rhodium and alkali metal oxide is supported by said support layer. This catalyst is constituted of 0.1-5g of palladium, 0.1-5g of rhodium and 5-25g of alkali metal oxide per 11 of the apparent volume of the filter substrate.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 149222

(s)Int Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和61年(1986)7月7日

B 01 D 39/20 B 01 J 23/58 3/02 F 01 N

D - 8314 - 4D

7059-4G -7031-3G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

鳳発明の名称

微粒子捕集浄化フィルク

顏 昭59-271575 (部)特

頗 昭59(1984)12月21日 Ćž出.

明 湝 (企業)

額 出命

115 - 1頁

徹

豊田市トヨタ町1番地。トヨタ自動車株式会社内

費田市トヨタ町1番地

函代 理 人

人

トヨタ自動車株式会社 舟理士 大川

外2名

1、発明の名称

散粒子捕灰剤化フィルタ

2、特許請求の範則

(1) セラミックス製のフィルタ具体と、

銭フィルタ基体の表面に担持された触媒とから なり、エンジンの排気ガス中に台まれるパティキ ュレートを捕集する数粒子排集巻化フィルタにお いて、

載無媒は、パラジウム、ロジウムのうち少なく とも一種類と、アルカリ金属のなかから選ばれる 少なくとも一種類の金風の酸化物とを主要成分と して構成されていることを特徴とする微粒子排集 類化フィルタ。

(2)無罪は、フィルタ基体のみかけの体積1リ ットルに対し、Ο、1~5 g のパラシウムと、Ο. 1~5gのロジウムと、5~25gのアルカリ金 風の融化物とから構成されている特許請求の範囲 第1項記載の微粒子指集浄化フィルタ。

(3)フィルタ基体表面は多孔質のセラミックス

掛持層を具置している特許請求の範囲第1項記載 の複粒子捕集作化フィルタ。

(4)多孔質セラミック被覆層はアーアルミナか ら形成されている特許請求の範囲第3項記載の数 粒子損集浄化フィルタ。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

木発明は、ディーゼルエンジン等の界気ガス中 に含まれるパティギュレート(カーボンを主体と する微粒子)を描集して排気ガスを浄化する微粒 予施来剤化フィルタに関し、詳しくは再利用のた めに着火により鉄パティキュレートを燃焼除去さ せる整粒子拍乗浄化フィルタに関する。

[健来の技術]

パティキュレートを排集して挑気ガスを登化す る微粒子排集剤化フィルタとしては、従来よりパ ティキュレート推集性に優れたセラミック製のハ ニカム親題体(ハニカムフィルタ)、あるいは三 次元曜日構造を有したフォームフィルタ等が知ら れている。これらの微粒子捕集浄化フィルタでは、

財政の走行的風が増大するにつれてパディキュレートが排集路へ堆積しフィルタの目詰まりが生じる、そのため圧力損失が次第に増加してエンジンの出力低下を超くようになる。しかしながらこのパティキュレートは、そのほとんどがカーボン粒子であるために、質温に加熱すれば驚蔑させて検索することができ、これにより検粒子損集量化フィルタの再生が可能である。

そこでこの数粒子損寒性化フィルタを再生させるために、パーナ、 循気ヒータ等の外部着火手段を用いてパティキュレートを爆焼する方法等が開発されている。 このようなパティキュレートを燃焼させる方法では、パティキュレートの運気をより確実にするために数粒子相集が化フィルタのフィルタ基体に触焼を担待させることが行効である。

この展集としては、従来より特別的55-24597月公報に開示されているパラジウム放業、ロジウム放棄あるいは特別的57-24640月公報に開示されている資金属-クロム放媒、特別的58-109136月公報や特別的58-10

- 3 -

して構成されていることを特徴とするものである。 本発明の穀粒子損集浄化フィルタのフィルタ基 体は、排気ガスが通る排気ガス通路を有し、従来 と同様に熟飯単位に強いコージェライト、ムライ ト、スピネル等のセラミックスから作製すること ができる。排気ガス通路は一平方センチメートル あたり27~35円形成されていることが好まし い。フィルタ基体の形状は、一提面で市松状に断 ロし複雑面で削速された排気ガス導入用の排気ガ ス通路と、鉄色端面で市松状に開口し、誌一端面 で閉塞された抹気ガス排出用の排気ガス透光とを 互いちがいに展合うように有するハニカム形状の もの、あるいは三次元閥目構造を有したフォーム 状のもの等があり、どちらも使用できるがこれに 母定されるものではない。フォーム状のフィルタ 基体は、軟質ポリウレタンフォームにセラミック ススラリーを付着させ、これを焼成することによ り、駭歓餐ポリウレタンフォームを炭化除去した ものを用いることができる。

上記フィルタ基体の表面には多孔質のセラミッ

9 1 3 9 月公報に関示されている網、ニックル、マンガン、パナジウム触導等が知られている。 「発明が解決しようとする問題点」

上記した服実はパティキュレートの著火性を向上させるものの、パティキュレートは本来燃えにくい性質をもつため、必ずしも充分に燃焼せず、パティキュレートの燃え残りが生じることがあった。そのため圧力損失が次第に上昇しがちであった。本発明はこの間頭点を解伏するためのもものである。

[周髄点を解決するための手段]

本 発明の 微粒子 趙 集 静化 フィルタ は、 セラミックス 製の フィルタ 基体 と、

該フィルタ基体の表面に担持された触媒とからなり、エンジンの採気ガス中に含まれるパティキュレートを頻集する数粒子頻果浄化フィルタにおいて、

該 歴 累 は 、 パラジウム 、 ロジウム のうち少なく とも一種類と、 アルカリ金属のなかから選ばれる 少なくとも一種類の金属の被化物とを主要成分と

- 4 -

クス担持層が形成されることが望ましい。 この担 特層は描集性能の向上、あるいは選集されたパティキュレートの再発散防止などを目的とするものであり、アルミナ、チタニア、マグネシア、シリカ等から種々選択できるが、特にはアーアルミナから作製することが望ましい。

本発明の放牧子雑集浄化フィルタは、上記フィルタ基体に直接、あるいはフィルタ基体表面に設けられた多孔質セラミックス排符層に、触媒が指持されている。そして本発用の最大の特色はこの触媒にある。

この触媒は、パラジウム、ロジウムのうち少なくとも一種類と、アルカリ会展のなかから選ばれる少なを見るとを主要の意味を主要は、カリカム(とも、カリカム(しょ)、カリカム(ドロン)、カリカム(ドロン)、酸化ナトリウム(NaiO)、酸化ナトリウム(NaiO)、酸化カリ

- 6 --

ウム(K + O)、悪化ルビジウム(R b + O)、 M 化セシウム(C S ± O)等を用いる。アルカリ 金麗の酸化物は、上記したもののうち一種類でも よく三種類以上併用することもできる。本発明で は、フィルタ整体のみかけの体積1リットルに対 し0、1~5gのパラジウム、0、1~5gのロ ジウムと、5~250のアルカリ金銭の酸化物と から異皮することが好ましい。なお、みかけの体 横とは、ハニカムフィルタであれば導入通路およ び排出過路の容積を含む金体積、フォームフィル 女であれば三次元期目間造の内部空間を含む全体 積を意味する。このうちパラジウムは主として 著 火性の向上を目的とし、ロジウムは主として貧骸 塩の生成の抑制および耐久性の向上を目的とし、 上記範囲内で担持された場合に夏良の性値を発揮 する。また上記範囲内でパラジウムとロジウムと は1対1の比率で担持させることができる。但し、 顕格を考慮すると、高観なロジウムの比率を少な くすることができる。ここで一般に、バラジウム がロジウムの10倍量を越えると、偏額塩の生成 7

もできる。なおパラジウム、ロジウムおよびアルカリ金属は溶液に溶解又は分散しておればよく、塩化物、焼酸塩に混るものではない。また上記金銭を又は分散させる溶媒も水、アルコール、アセトン等種々選択できる。なお名無異化合物を混合した溶液に、フィルタ基体を浸漉して無媒を一度に狙持させてもよい。

[火焦阴]

以下、各実施制により本発用を具体的に設用する。

(実施限)

フィルタ基体として、軸方向に平行な多数の適路を有するコージェライト質のハニカム構造体を用いた。このフィルタ基体は、調整で鉄道路が開口しており、直径が30ミリメートル、長さか50ミリメートルであり、排気ガス道路の数が31個/cmである。

次に第1工程として、アーアルミナ的末100 狂動部、アルミナゾル100重量部、組織アルミニウム6重量部のよび蒸縮水50重量部とからな 量が増加する傾向にあり、バラジウムの量がロジウムの異より少なくなると異火性に劣るようになって対ましくない。なお複合によっては、酸化ペリリウム(BcO)、酸化マグネシウム(McO)、酸化カルシウム(CaO)、酸化ストロンチウム(SrO)、酸化バリウム(BaO)などのアルカリ土類金額の酸化物を併用することもできる。

- 8 -

るスラリー中に上記フィルタ基体を製造し、引き上げて会分の設議を吹き払った後、120℃で3 時間乾燥し、更に700℃で2時間焼成して、フィルタ基体の供気ガス通路を形成する壁にアーアルミナからなる多孔質のセラミックス掲換廠を形成した。

次に第2工程として、増化パラジウム(PdC し:)を0.04異量光合む水溶液を用い、この 水溶液中に、アーアルミナ担持縦を形成した上記 フィルタ基体を2時間没漬してパラジウムを吸着 させ、水楽化ホウ素水溶液によって遅元した扱水 洗いした。これによりフィルタ基体のみかけの体 積1リットルに対して10のパラジウムを担持し た。

さらにパラジウムを担持した上記フィルタ基体を、塩化ロジウム(R h o l s)を O 。 O 4 重量 %含む水溶液に 2 時間浸渍し、水素化ホウ紫ナト リウム水溶液によって遅元した痰水洗いした。 さ らに 1 2 0 でで 2 時間乾燥し、これによりフィル タ射体のみかけの体積 1 リットルあたり 1 g の ロ

- 10 -

ジウムを相拍した。

次に第3丁程としてリチウムイオンを含む溶液に、即ち具体的には硝酸リチウム水溶液に、上記パラジウムがよびロジウムを担持したフィルタ紅体を1分間浸漉し、余分な液滴を吹き払った接轄120℃で3時間乾燥し、約600℃焼成して腰化リチウム(し):0)をフィルタ基体に出時させて実施割1の微粒子が集後化フィルタ(試料4~)とした。なお、試料4~8の無媒担持量は、第1表に示り。

(実施例2)

実施例2では、実施例1と同様のフィルタ基体を用い、実施例1と同様の第1工程、第2工程を打なった。そして第2工程を軽たフィルタ基体を、ナトリウムマオンを含む溶液に、具体的には発酵ナトリウム水溶液に、フィルタ基体を1分間浸漉し、余分な液液を吹さ払った後、約120℃で3時間焼成し、約600℃で約2時間焼成し、これにより酸化ナトリウム(NarO)をフィルタ系は出持させ、以て実施例2の数粒子加集浄化フ

_ 11 -

間乾燥し、約600℃で約2時間悠成し、これにより酸化カリウム(Kェ〇)をフィルタ製体に担持させ、以て実施例3の散粒子排集浄化フィルタを形成し、これを試料0とした。なお、試料0の触媒組持量は第1長に示す。

(比较别)

比較例では、実施例1と同様のフィルタ基体、 前記実施例1と同様の第1工程、第2工程を軽で、 最終子組集分化フィルタを形成し、これを試料 h とした。そのため試料 h の無数にはアルカリ金銭 の数化物は含まれていない。

(評価)

上記実施例1の数粒子却集浄化フィルタの試料 a~e、実施例2の数粒子抽集浄化フィルタの試料 対す、実施例3の数粒子抽集浄化フィルタの試料 の、比較例1について、排気限2200ccの過 変空式ディーゼルエンジンの排気系に取り付け、 エンジン回転数2000cpm、トルク3kg・ mの条件で3時間運転し、フィルタ中に約0.5 gのパティキュレートを捕集した。次にこのパテ

第1表

| | | 啟 | 幣 和 | 持量 (9 | /1) | | | | |
|-------|---|------|------|--------------|------|--|--|--|--|
| | | EI S | 7 18 | アルカリ土原企展の酸化物 | | | | | |
| | | Pd | Rh | 级 数 | 0 /1 | | | | |
| | а | 1 | 1 | LI:O | 0.5 | | | | |
| | þ | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 实施制 1 | С | 1 | 1 | 1 | 5_ | | | | |
| | d | 1 | 1 | Ť | 10 | | | | |
| | e | 1 | 1 | Ť | 20 | | | | |
| 1 2 | 1 | 1 | 1 | Na 10 | 10 | | | | |
| † 3 | Ø | 1 | 1 | K±O | 10 | | | | |
| 比較例 | h | 1 | 1 | _ | | | | | |

ィルタを形成し、これを試料 f とした。なお試料 f の触媒担持難は第1表に示す。

(実施別3)

実施例2では、実施例1と月様のフィルタ基体を用い、実施例1と同様の第1工程、第2工程を行なった。そして、第2工程を軽たフィルタ基体を、カリウム(K)イオンを含む溶液に、具体的には発展カリウム水溶液に、1分間設治し、余分な液滴を吹き払った。その後、約120℃で3時

- 12 -

第2表

| | | ۳ | - 9 | に おる | フィ | ルタガ | 1 無 2 | 度(°C) | |
|-------------|--|----------------|-----|------|-----|-----|-------|-------|--|
| | | _ | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | |
| ٠, | а | | | 5 | 17 | 76 | 87 | 93 | |
| · 5 | b | | | 7 | 23 | 76 | 88 | | |
| , , Ø | C | - | | 10 | 40 | 83 | 90 | | |
| - 燃 | d | | | 11 | 43 | 84 | 93 | | |
| 加加 | e | | 3 | 13 | 47 | 38 | 95 | | |
| ンギ | f | - | | 12 | 44 | 81 | 90 | | |
| 1(%) | 0 | _ | 3 | 11 | 36 | 83 | 972 | T | |
| 1(20) - | h | <u> </u> | | 15 | 74 | 85 | | | |
| | | - | | + | | | | | |

- 14 -

と散集との混合ガスを反応管4及び5の中に導入 し、これによりフィルタ基体に付着しているパテ イキュレートを燃焼し、加熱温度とパティキュレ ニト姫焼中との関係を選定した。 勘定 結果を第2 表に示す。なお、パティキュレートの関抗率は高 定額のパティキェレートの重量をW1とも、烈定 後のパティキュレートの重賞をW2とし、(W1 - W 2) /W 1 × 1 0 0 の式によって舞出した。 第2表から明らかなように、アルカリ金属の腰化 物を担持させた試料a~gの複粒子雑葉浄化フィ ルタでは、パティギュレートの藍焼串は比較圏に 比して向上している。特には、フィルタ加熱温度 が500℃の場合には、実施側に係る試料で、試 料は、試料で、試料で、試料なの燃烧率はいずれ も90%以上と高かったが、比較例の試料トの燃 焼車は85%と低かった。同様にフィルタ加熱温 度が475℃の場合には、試料で、試料で、試料 e、試料1、試料2の燃烧率はいずれも81%以 上と買かったが、比較例の試料トの無規率は74 %と低かった。この結果から、アルカリ金属の最

をそれだけ抑制することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回はパティキュレート素技率と加熱温度と の関係を試験する際に用いる実験装置の説明図で ある。

1 5

| 特許出願人 | ۲ | 3 | 夕 | Ħ | E) | įþ | U A | ĵζ | 会 | 社. |
|-------|----|----|----------|---|----|-----|----------------|----|---|----|
| 代理人 | Ħ | 理 | t | | 大 | Ш | | Æ. | | |
| Jā) Ŀ | 扩 | 13 | ± | | 盐 | 谷 | | Ě | | |
| 同 上 | źΫ | 理 | ± | | 丸 | ılı | 拼 | 夫 | | |

化物は、フィルタ基体のみかけの体積でリットルあたり5g以上担抗させることが好ましいとがわかる。又は同じ起焼率を確保するにあたっては、提来よりも低い過度に加熱すれば足りる。例えば比較例の試料には燃料する必要があった。しかし実施例の試料に、す、こでは、500℃によりも低い過度に加熱すれば足りる。従ってフィルタ基体が無衝線によって被損することをそれだけ抑え切る。

上記した効果が得られたのは、アルカリ金属の 酸化物は、パティキュレートの燃焼を伝揮する作 用を有することに基因すると批算される。

[発明の効果]

不発用の機粒子が集争化フィルタでは、従来例に比してパティキュレートの歴焼率が向上する。 故に微粒子捕集や化フィルタの再生処理を効果的 に行ない得る。また、何じ無焼率を得るにあたっ ても、従来よりも低い温度に加熱すれば足り、よって熱衝撃によってフィルタ昇体が破損すること

1.6

- 17 -